

試験成績表

(有)伊東産業
静岡県浜松市中区住吉 1-14-1
TEL 053-474-3148
FAX 053-474-3150

製品名	シボトップ SU
-----	----------

項目	成績	規格
乾燥時間	指触 10分 硬化 4時間	JIS K 5600-1-1 4.3 標準状態
耐おもり落下性	30cm 合格	JIS K 5600-5-3 デュポン式 500g
鏡面光沢度	90	JIS K 5600-4-7 60度
耐屈曲性	φ 3mm 合格	JIS K 5600-5-1 ブリキ板
耐カッピング性	6mm 合格	JIS K 5600-5-2
鉛筆引っかき値	2H	JIS K 5600-5-4 荷重 1kg
層間付着性Ⅱ	異常なし	JIS K 5657 7.14
促進耐候性	85%	サンシャインウエザオメーター 1000 時間 光沢保持率
耐塩酸性	異常なし	5% HCl 23℃ 7日間浸漬
耐硫酸性	異常なし	5% H ₂ SO ₄ 23℃ 7日間浸漬
耐アルカリ性	異常なし	5% NaOH 溶液 23℃ 7日間浸漬
耐油性 (切削油)	異常なし	シミロン EX-12 7日間
耐水性	異常なし	6ヶ月浸漬
耐温水性	異常なし	40℃温水 6ヶ月浸漬
屋外暴露耐候性	異常なし	2年間暴露